



Material: Dolomitmehl, Type K9/LB VIII

Charakteristik:

Calcium-Magnesium-
Carbonat mit sehr niedrigem
Eisengehalt

Versandart:

lose und gesackt per LKW oder Bahn;
Lieferungen in Big-Bags ebenfalls
möglich.

Keramische Kenndaten:

wirkt in keram. Massen als Flußmittel.
Bei Temperaturen unter 1.000 °C macht
er die Masse porös.
Dolomithaltige Steingutmassen können im
allgemeinen niedriger gebrannt werden als
Kalksteingut.
Die Rohbrandtemperatur kann in vielen
Fällen bis auf 1.020 - 1.040 °C gesenkt
werden.

Einsatzgebiete:

Massen allgemein
Porzellan glasuren, Glasuren allgemein
Füllstoffe
Fritten und Email
Hohl- und Flachglasindustrie
Schleifmittelindustrie
Farben und Lacke

Lieferbare Mahleinheiten:

0-0,5mm, 0-1 mm, 0,1 - 0,5 mm, 0,1-1mm
0,5-1,25mm, 0,1-1,6mm, 0,5-1,6mm, 0-2mm
0,1-2,5mm, 1-2,5mm, 0-3mm, 0-4,5mm, 2,5-4,5mm,
90 µm, 63 µm, 32 µm, 20 µm.

Chemische Analyse:

SiO ₂	0.01	%
Al ₂ O ₃	0.02	%
Fe ₂ O ₃	0.015	%
CaO	30.6	%
MgO	21.7	%
K ₂ O	0.01	%
Na ₂ O	0.03	%
P ₂ O ₅	0.01	%
Glühverlust	47.6	%

Rationelle Zusammensetzung:

Dolomit CaMg (CO ₃) ₂	99.1	%
CaCO ₃	54,7	%
MgCO ₃	45,2	%
Rest	0,3	%

Physikalische Daten:

Dichte:	2,86	g/ml	DIN ISO 787/10
Schüttdichte:	0,83	g/ml	
pH-Wert	9		DIN ISO 787/9
Ölzahl:	10,0	ml/100g	DIN ISO 787/5
spez. Oberfläche	2,01	m ² /g	BET DIN 66123
Helligkeit	95,7	%	CIE-Lab
Weißgrad	86,8		R 457
Feuchte	<0,2	%	
Stampfvolumen	75	ml/100g	DIN ISO 787/11

Kornaufbau

CILAS 920 L		
> 20 µm	2-5	%
D-50 Wert	6,7	µm

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.
Krohenhammer Juni 2022