



---

## Material: Talkum CT 219

---

### Charakteristik:

Chinesisches Talkum

### Versandart:

lose und gesackt 25 kg PS per LKW

### Einsatzgebiete:

Porzellan glasuren  
Massen und Glasuren allgemein  
Steatit und Feuerfest  
Fritten und Email

### Physikalische Daten:

Feuchte < 0,5 Ma%  
Weiße R 457 abs 89  
Entspricht etwa CIE L\*a\*b\*  
L\* 96,5  
a\* 0,0  
b\* 0,8

### Chemische Analyse:

SiO <sub>2</sub>	47	%
MgO	34	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,23	%
CaO	0,70	%
Glühverlust	10,7	%
TiO <sub>2</sub>	0,03	%
K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	0,07	%

### Kornverteilung:

> 50 μ	0	%
> 32 μ	2	%
> 20 μ	15	%
> 5 μ	78	%
D 50	10	μm

---

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer Februar 2013