

Rohstoff-Datenblatt



Material: Feldspatmehl, MFI / Mix Feldspat

	Circumster Finally 500		
Fein gemahlener Mischfeldspat	${ m SiO^2}$	72,50	%
-	Al^2O^3	15,90	%
	Fe^2O^3	0,18	%
Versandart:	CaO	0,55	%
	MgO	0,23	%
Gesackt per LKW;	K ² O	3,30	%
Lieferung in Big-Bags ebenfalls möglich;	Na ² O	6,80	%
	Glühverlust	0,30	%
	TiO ²	0,20	%

Keramische Kenndaten:

Charakteristik:

gutes Flußmittel, speziell für helle Massen und Glasuren;

Heller Schmelzfluß;

Mahlfeinheit:

Chemische Analyse:

> 45 μ m = 1,0 %

Einsatzgebiete:

Porzellanglasuren Massen und Glasuren allgemein Fritten und Email, Farbkörper Schleifkörper Füllstoff

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen. Krohenhammer April 2025

Franz Mandt GmbH & Co. KG Keramische Rohstoffe Krohenhammer 1 95632 Wunsiedel Tel.: 09232/9955-0 Fax: 09232/7545 E-mail: info@franz-mandt.de